

## BASOCHROM® X 50

### Pulver 粉末

## Produktinformation 产品信息

CAS No.: 12336-95-7; 9786-214-1

**BASOCHROM® X 50 Pulver** ist ein speziell maskiertes, alkalifreies, auch in kurzen Flotten sehr gut lösliches Pulver mit hoher Basizität. Gute Auszeichnung der Gerbflotte. Sehr geeignet zum Nachgerben gefalzter Leder.

**BASOCHROM® X 50 粉末** 是一种经特殊遮掩、无碱、易于快速溶解、含碱高的粉末。具有良好的修复能力。非常适用于对削匀皮革进行复鞣。

### Lieferspezifikationen

Chromoxid	23,5–24,5 %
Basizität	48–52 %
Chrom (VI)	nicht nachweisbar (< 3 ppm)

### 供货说明

氧化铬	23.5 - 24.5 %
碱性	48 - 52 %
铬 (VI)	不可检测 (< 3 ppm)

### Typische Daten und Eigenschaften

Ameisensäure	ca. 11–13 %
--------------	-------------

### 典型数据与特性

甲酸	约 11 - 13 %
----	-------------

### Lagerung

**BASOCHROM® X 50 Pulver** ist mindestens 6 Monate haltbar, wenn es bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in der dicht verschlossenen Originalverpackung gelagert wird. Bei höheren Temperaturen kann die Kaltwasserlöslichkeit des Produktes beeinträchtigt werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen! Die Säcke müssen nach Entnahme des Produktes wieder dicht verschlossen werden; nach Öffnen Chromgerbstoff alsbald verbrauchen.

### 存放

如果**BASOCHROM® X 50 粉末**在未开封原包装条件下存放于0 °C至40 °C温度环境中,则其保质期至少为6个月。在此以上的温度会对产品的冷水溶性产生不利影响。应防止日光直射和受潮! 产品取出后,须将包装袋重新密封; 铬鞣材料打开后应尽快使用完。

Diese Informationen und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Zusicherung der Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Angaben im rechtlichen Sinne kann jedoch nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die durch die Völpker Spezialprodukte GmbH erteilten Informationen entbinden nicht von der Pflicht, Eingangskontrollen durchzuführen.

Stand: 2011-08-10, ersetzt alle vorherigen Versionen

本文所包含的信息和建议符合我们当今的认知标准。但不能从法律意义上保证这些内容的正确性和可靠性。获得我们产品的人士有责任遵守任何现行的法律、法规和所有权。Völpker 特种产品有限公司公布的信息并不意味着免除客户在收货时的检查义务。

最后更新: 2011年08月10日, 取代以前所有版本