

VÖLPKER® 9876 ist ein Spezialwachs auf Basis verschiedener Wachse und Harze.
VÖLPKER® 9876 是一种基于各种蜡和树脂的特种蜡。

Lieferspezifikationen

Säurezahl	5–10 mg KOH/g
Verseifungszahl	55–65 mg KOH/g
Tropfpunkt	95–105 °C
Farbe	gelb
Lieferform	Schuppen oder Pastillen
Verpackung	Papiersack

供货说明

滴点	5 - 10 mg KOH/g
滴点	55 - 65 mg KOH/g
滴点	95 - 105 ° C
颜色	黄色
外观	粒状或鳞状
包装	纸袋

Typische Daten und Eigenschaften

Erstarrungspunkt	75–85 °C
Viskosität	50–100 mPas; 120 °C

典型数据与特性

渗透值	75 - 85 ° C
粘度	50 - 100 mPas; 120 ° C

Anwendungsbeispiele

Seidenmattes Spezialwachs für Papierbeschichtungen, insbesondere für Thermotransfer-Etikettierung.

应用实例

用于纸张涂层，尤其是用于传热标签 (Thermotransfer-Etikettierung) 的哑光特种蜡。

Lebensmittelrechtliche Stellung

Produkt für technische Anwendungen.

食品法规定

技术应用类产品。

Diese Informationen und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Zusicherung der Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Angaben im rechtlichen Sinne kann jedoch nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die durch die Völpker Spezialprodukte GmbH erteilten Informationen entbinden nicht von der Pflicht, Eingangskontrollen durchzuführen.

本文所包含的信息和建议符合我们当今的认知标准。但不能从法律意义上保证这些内容的正确性和可靠性。获得我们产品的人士有责任遵守任何现行的法律、法规和所有权。Völpker 特种产品有限公司公布的信息并不意味着免除客户在收货时的检查义务。

Stand: 2010-01-11, ersetzt alle vorherigen Versionen

最后更新: 2010年01月11日, 取代以前所有版本