

WARADUR® ESL ist ein raffiniertes, sehr hartes Montanwachs (fossiles Pflanzenwachs), bestehend aus Estern langkettiger Fettsäuren (hauptsächlich C16–C30).

WARADUR® ESL 是一种坚硬的精制褐煤蜡(化石植物蜡)，它由长链脂肪酸酯(主要 C16 - C30)组成。

Lieferspezifikationen

Säurezahl	28–38 mg KOH/g
Verseifungszahl	135–155 mg KOH/g
Tropfpunkt	82–88 °C
Farbe	hellgelb
Lieferform	Schuppen oder Pastillen
Verpackung	Papiersack

供货说明

酸值	28 - 38 mg KOH/g
皂化值	135 - 155 mg KOH/g
滴点	82 - 88 °C
颜色	淡黄色
外观	粒状或鳞状
包装	纸袋

Typische Daten und Eigenschaften

Erstarrungspunkt	72–80 °C
Viskosität	15–20 mPas; 120 °C
Dichte	1,00–1,02 g/cm ³
Penetrometerzahl	ca. 1 dmm

典型数据与特性

凝固点	72 - 80 °C
粘度	15 - 20 mPas; 120 °C
浓度	1.00 - 1.02 g/cm ³
渗透值	约1 dmm

Anwendungsbeispiele

Selbstglanzemulsionen, Pasten auf Wasserbasis, Polituren, Papier- und Folienveredelung, Zitrusfruchtbeschichtung.

应用实例

增光液，水溶浆膏，抛光剂，纸张和薄膜的精加工，合成材料散凝抗粘剂，柑桔类水果涂层。

Lebensmittelrechtliche Stellung

Nähere Informationen erhältlich.

食品法规定

备有详细信息。

Diese Informationen und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Zusicherung der Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Angaben im rechtlichen Sinne kann jedoch nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die durch die Völpker Spezialprodukte GmbH erteilten Informationen entbinden nicht von der Pflicht, Eingangskontrollen durchzuführen.

本文所包含的信息和建议符合我们当今的认知标准。但不能从法律意义上保证这些内容的正确性和可靠性。获得我们产品的人士有责任遵守任何现行的法律、法规和所有权。Völpker 特种产品有限公司公布的信息并不意味着免除客户在收货时的检查义务。